

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

DUROSTICK ABEE

ΠΑΤΗΜΑ ΚΟΡΟΡΕΜΙ, 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ,

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Κωδικός : 2632-GR01052758-23 Αρ. Εντολής : 169316

Κατηγορία : ENVIRONMENTAL

Επισήμανση : D-1 AQUA

Αρ. Πιστοποιητικού : 2632-GR01052758-23-08

Αρ. Αντιγράφου : 2

Ημ/νία Παραλαβής Δείγμ. : 23/11/2023

Ημ/νία Έναρξης Ανάλυσης : 23/11/2023

Ημ/νία Ολοκ/σης Ανάλυσης : 11/01/2024

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Λήψη από : Πελάτης (Client)

Κατάσταση : Αποδεκτή (Acceptable)

Συσκευασία : Περιέκτης (container) > 100g

Συντήρηση : Ψυγείο (Refrigerator)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Παράμετροι Ανάλυσης	Αποτέλεσμα	Μονάδες Μέτρησης	Όριο Ανίχνευσης (DL)	Μέθοδος	Σχόλιο
Ολική μετανάστευση σε Προσομοιωτή Α (EtOH 10%v/v) 10 ημέρες, 40°C	5.2	mg/dm2	0.1	EN 1186-3:2002 (ολική εμβάπτιση) & Καν. 10/2011/EK	
Ολική μετανάστευση σε Προσομοιωτή Β (acetic acid 3% w/v) 10 ημέρες, 40°C	>10	mg/dm2	0.1	EN 1186-9:2002 (ολική εμβάπτιση) & Καν. 10/2011/EK	
Ολική μετανάστευση σε Προσομοιωτή Γ (Αιθανόλη 20%w/v) 10 ημέρες, 40°C	5.6	mg/dm2	0.1	EN 1186-9:2002 (ολική εμβάπτιση) & Καν. 10/2011/EK	
Παρατηρήσεις (Remarks)					
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων (για τους προσομοιωτές και στις συνθήκες που εξετάστηκαν), είναι ικανοποιητικά και πληρούν τις απαιτήσεις της αντίστοιχης νομοθεσίας (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 10/2011/ΕΕ) που αφορά την ποιότητα και τον έλεγχο πλαστικών αντικειμένων που προτίθενται να έρθουν σε επαφή με νερό. Οι ευρεθείσες ποσότητες για τον προσομοιωτή Γ είναι κάτω από τις μέγιστες τιμές για τις οποίες γίνεται αναφορά στη νομοθεσία ώστε το εξετασθέν δείγμα να είναι κατάλληλο για να έρχεται σε επαφή με νερό (10mg/dm2).					
Η παρούσα γνωμάτευση είναι εκτός πεδίου διαπίστευσης.					
Ολική μετανάστευση σε μία πλευρά επαφής σε Προσομοιωτή Δ2 (Φυτικό έλαιο) 10 ημέρες, 40°C	7.0	mg/dm2	0.1	TS EN 1186-2	

Διευθυντής Εργαστηρίου

Γ. Σεραγάκης, Χημικός MSc

Υπεύθυνος Εργαστηρίου Αθηνών

Κώστας Αλεξίου, Χημικός Τροφίμων

Τεχνικός Υπεύθυνος

Δρ Γ. Ε. Μηλιάδης, Χημικός