

Δ' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ
Δ' ΤΜΗΜΑ

Αρ.Πρωτοκόλλου 04019/015/000
Αρ.Δείγματος Γ.Χ.Κ 015/050/501/2008

Ταχ.Διεύθυνση : ΑΝ. ΤΣΟΧΑ 16, Τ.Κ. 11521
TELEFAX : 0106469755
Πληροφορίες : ΚΟΡΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
Τηλ. : 0106479000

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Αποστέλλουσα Αρχή : DUROSTICK-N.ΧΟΥΛΗΣ ΑΒΕ, ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΤΗΜΑ
ΚΟΡΟΡΕΜΙ-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-ΑΤΤΙΚΗΣ-19300

Α/Α Πρωτ. Εισερχομ.- Ημ/νία : - 13/11/2008
Δειγματίσασα Αρχή : ΙΔΙΩΤΗΣ
Είδος Δείγματος : ΑΛΛΑ
"ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ "DUROEPOXY FLOOR SF"

Αριθμός Πρωτ. Δειγμ.- Ημ/νία : - 13/11/2008
Πρόσθετα Στοιχεία Δειγ/ψίας :
Ονομασία Δείγματος : Α' ΔΕΙΓΜΑ
Ημερομηνία Παραλαβής : 13/11/2008
Ημερομηνία Εξέτασης : Από: 11/12/2008 Εως: 24/02/2009
Συσκευασία : ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ
Παρατηρήσεις σχετικά με την
κατάσταση του δείγματος κατά
την παραλαβή :
Ενδείξεις Συσκευασίας :

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Είδος Εξέτασης	Μέθοδος Εξέτασης	Αποτέλεσμα
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ	FT-IR	Εποξειδική ρητίνη
- ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ	GC-MSD	Από την EM4 ταυτοποιήθηκαν: ο-ξυλόλη, 2,6-Διμεθυλεπτανόνη, Βενζυλική αλκοόλη, Δισφαινόλη Α.
- ΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΕ ΝΕΡΟ 10d/40°C ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΛΙ	OM1/EN 1186-5 ΣΤΑΘΜΙΚΗ	Α' Κύκλος, Β' Κύκλος, Γ' Κύκλος: <1 mg/dm ²
- ΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΕ ΙΣΟΟΚΤΑΝΙΟ 2d/20°C ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΛΙ	OM7/EN 1186-5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΙΚΗ	2 mg/dm ²

Η έκθεση εξέτασης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, παρά μόνο πλήρης, χωρίς την έγγραφη αποδοχή του εργαστηρίου

Δ' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ
Δ' ΤΜΗΜΑ

Αρ.Πρωτοκόλλου 04019/015/000
Αρ.Δείγματος Γ.Χ.Κ. 015/050/501/2008

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Είδος Εξέτασης	Μέθοδος Εξέτασης	Αποτέλεσμα
- ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ BADGE	EM8 HPLC	(Συνθήκες 10d/40 C) Προσομοιωτής: Ραφινარიσμένο Ηλιέλαιο: BADGE και παράγωγά του: < LOD (0,02 mg/kg), (Συνθήκες μετανάστευσης: 3d/23 C) Προσομοιωτής H ₂ O: < LOD (0,01 mg/kg) (Συνθήκες 10d/40 C)
- ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΔΙΣΦΑΙΝΟΛΗΣ - Α	EM11, HPLC	Προσομοιωτής: Ραφινარიσμένο Ηλιέλαιο: BPA: < LOD (0,073 mg/kg), (Συνθήκες μετανάστευσης: 3d/23 C) Προσομοιωτής H ₂ O: BPA < LOD (0,016 mg/kg)

Κείμενο Ελέγχου
Ενδείξεων :


Γνωμάτευση : Το αποσταλέν δείγμα "ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ DUROEPOXY FLOOR SF"
Α) Κανονικό και πληροί τους σχετικούς όρους του Κανονισμού (ΕΚ)
1935/2004 και 1895/2005 καθώς και του άρθρου 28 του Κώδικα Τροφίμων
και Ποτών, για τα στοιχεία τα οποία εξετάσθηκε, όσον αφορά τη
μετανάστευση των συστατικών του στα λιπαρά τρόφιμα και επομένως είναι
κατάλληλο για τη χρήση σε αυτήν την κατηγορία τροφίμων.

Σημείωση : (*) Οι μετρήσεις του TOC πραγματοποιήθηκαν στο Β' Τμήμα της Γ'
Χημικής Υπηρεσίας.
Το υπόλοιπο του δείγματος θα καταστραφεί από το αρμόδιο εργαστήριο, αν
δεν ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο σε διάστημα ενός μήνα. Το δείγμα
δειγματίστηκε και προσκομίστηκε από τον ίδιο.

Η ΧΗΜΙΚΟΣ


ΚΟΡΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


ΚΟΡΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ


ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΕΛΕΝΗ

Η έκθεση εξέτασης δεν επιτρέπεται να αναπαράχθει, παρά μόνο πλήρης, χωρίς την έγγραφη αποδοχή του εργαστηρίου